

НАНОФИЗИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

XXX СИМПОЗИУМ

9–13 марта 2026 года, Нижний Новгород

Тезисы докладов

Нижний Новгород
2026

Исследование формирования переходных слоёв в многослойных структурах Cu/Ti

С. С. Сахоненков^{1*}, А. У. Гайсин¹, А. В. Каратаев¹, А. О. Петрова¹, В. А. Матвеев²,
Е. О. Филатова¹

¹Санкт-Петербургский государственный университет, ул. Ульяновская, д. 1, Петродворец, Санкт-Петербург, 198504

²Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова, мкр. Орлова Роща, д. 1, Гатчина, Ленинградская обл., 188300

*s.sakhonenkov@spbu.ru

Многослойные покрытия на основе периодически повторяющейся пары слоёв Cu/Ti могут использоваться в качестве нейтронных недеполяризующих суперзеркал [1] в экспериментах, требующих использования одновременно высоких магнитных полей и прецизионного сохранения поляризации пучка нейтронов при прохождении нейтроновода [2]. Примером таких экспериментов может служить изучение β -распада нейтрона. В этом контексте суперзеркала на основе Cu/Ti являются альтернативой суперзеркалам на основе NiMo/Ti (NiMo – никель, с добавлением 5–20 % Mo), поскольку замена NiMo на диамагнитный Cu позволяет практически полностью нивелировать магнитные свойства слоёв и достигнуть предела деполяризации $<10^{-4}$.

Основной проблемой нейтронно-физических исследований является относительно невысокие интенсивности нейтронных потоков, даже для самых современных строящихся источников [3]. Это накладывает жёсткие требования на эффективность оптических элементов, применяемых для транспортировки, коллимации, фокусировки и монохроматизации нейтронных пучков. На эффективность нейтронных многослойных зеркал существенное влияние оказывает качество межслоевых границ. Формирование переходных слоёв вследствие взаимодействия материалов и геометрических шероховатостей приводит к снижению нейтронно-оптического контраста, нарушению интерференции и увеличению рассеяния нейтронов на границах.

В данной работе представлено исследование системы Cu/Ti методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), рентгеновской рефлектометрии (РР) и рентгеновской дифракции (РД). Исследования проводились на оборудовании ресурсных центров «Физические методы исследования поверхности» и «Рентгенодифракционные методы исследования» СПбГУ. Образцы синтезировались методом магнетронного распыления на оборудовании ПИЯФ и наносились на стеклянные подложки.

РФЭС применялась для исследования модельных бислойных структур, представляющих собой относительно толстый слой одного материала (~20 нм) с нанесенным на него тонким слоем другого материала (~1–3 нм). Исследование систем, в которых содержится титан, сильно осложняется его чрезвычайно высоким сродством к кислороду. Это приводит к образованию относительно протяженного TiO₂, даже в случаях, когда Ti находится под несколькими нм Cu. Вследствие этого в простых бислойных структурах не удалось обнаружить взаимодействие Cu и Ti. Чтобы предотвратить влияние окисления на формирование интерметаллидов меди и титана в межслоевой области, была синтезирована трехслойная структура Ti/Cu/Ti. В такой конфигурации ожидалось, что первый слой титана после окисления и формирования TiO₂ будет выступать в качестве пассивационного слоя и не даст окисляться нижележащим слоям. В таком случае уже удалось обнаружить химическое взаимодействие слоев с образованием соединений Cu-Ti неуставленной стехиометрии.

Многослойные структуры Cu/Ti с разной величиной периода (4 нм, 10 нм, 15 нм, 20 нм) были изучены методами РД и РР. Согласно полученным дифракционным кривым, в многослойных структурах Cu/Ti наблюдается кристаллизация слоёв меди и титана с образованием фаз ГЦК-Cu и α -Ti. Наблюдаемое преимущественное направление [100] кристаллизации зёрен в плёнках титана в многослойных структурах с периодом 10 нм и выше отличается от стандартной для ГПУ-решетки – [002]. В многослойной структуре с периодом 10 нм хорошо заметны пики, соответствующие фазам интерметаллидов CuTi₂ и CuTi. В многослойной структуре с периодом 4 нм отсутствует кристаллизация слоёв титана. В свою очередь, слой меди демонстрирует кристаллизацию с образованием интерметаллических фаз.

Согласно подгонке кривых отражения РР, в многослойных структурах с номинальным периодом 20 нм и 15 нм протяженность межслоевых областей не превышает 1,3 нм. В многослойных структурах с периодом 10 нм размер межслоевой области составляет почти 2 нм на обеих границах. При этом наблюдается уменьшение размера межслоевой области на несколько процентов от поверхности к подложке, что характерно для ростовой шероховатости, образующейся в связи с появлением нового направления текстуры. Для многослойной структуры с периодом 4 нм отсутствует ярко выраженный брегговский пик, что говорит о слабой интерференции вследствие сопоставимости размеров переходных областей с протяженностью слоев титана и меди.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 24-72-10107.

1. J. M. Gomez-Guzman, M. Opel, T. Veres et al. // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. A. 1059. 2024. P. 169005.
2. D. Dubbers, H. Abele, S. Baessler et al. // Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. A. 596. 2008. P. 238–247.
3. H. Danared, M. Eshraqi and M. Jensen // Proceedings of HB-2016. 2016. P. 6–8.

<i>Петрова Д. В., Гусева В. Е., Перекалов А. А., Нечай А. Н., Чхало Н. И., Федотов И. А., Скороходов Е. В.</i> Разработка резистов для электронно-лучевой и рентгеновской литографии.....	568
<i>Петрова О. В., Бакина К. А., Некипелов С. В., Скандаков Р. Н., Рутковский В. О., Третьякова У. С., Степучев Е. А., Сивков В. Н.</i> Распределение сил осцилляторов рентгеновских переходов в области NEXAFS C1s-края поглощения фуллеритов C ₆₀ и C ₇₀	569
<i>Плешков Р. С., Полковников В. Н., Савченков П. С.</i> Исследование многослойных периодических систем Ni/Ti с прослойками Si для применения их в нейтронных неполяризующих суперзеркалаx с m = 3 и m = 5.....	570
<i>Полковников В. Н., Дуров К. В., Смертин Р. М., Шапошников Р. А., Чхало Н. И.</i> Нитридизация как метод улучшения отражательных характеристик рентгеновских зеркал	571
<i>Аржанов А. И., Шульга В. В., Шелковников А. С., Алексакин К. Е., Колесников А. О., Логачев М. Д., Шатохин А. Н., Вишняков Е. А., Рагозин Е. Н., Наумов А. В.</i> Изготовление VLS-решетки с экспоненциальным изменением частоты линий методом электронно-лучевой нанолитографии	572
<i>Реунов Д. Г., Ахсахалян А. А., Ахсахалян А. Д., Дуров К. В., Чхало Н. И.</i> Параболические цилиндрические зеркала Гебеля с многослойным покрытием Ni _{0,2} Mo _{0,8} /C	573
<i>Рутковский В. О., Некипелов С. В., Сивков Д. В., Скандаков Р. Н., Петрова О. В., Бакина К. А., Третьякова У. С., Степучев Е. А., Сивков В. Н.</i> Определение спектральных зависимостей оптических констант Ni в области резонансного фотопоглощения методом Крамерса – Кронига с использованием кусочно-лоран-полиномиальной аппроксимации	574
<i>Сахоненков С. С., Гайсин А. У., Каратаев А. В., Петрова А. О., Матвеев В. А., Филатова Е. О.</i> Исследование формирования переходных слоёв в многослойных структурах Cu/Ti.....	575
<i>Седов А. А., Мезенцев Н. А., Ракиун Я. В., Сафронов А. Н., Хомяков Ю. В., Чернов В. А., Шкаруба В. А.</i> Разработка сверхпроводящих спиральных ондуляторов для ЦКП «СКИФ».....	576
<i>Сивков В. Н., Некипелов С. В., Петрова О. В., Скандаков Р. Н., Бакина К. А., Сивков Д. В., Рутковский В. О., Третьякова У. С., Обьедков А. М., Каверин Б. С., Вилков И. В.</i> Характеризация нанокompозитов на основе графитизированных биоматериалов, покрытых соединениями меди	577
<i>Скандаков Р. Н., Обьедков А. М., Сивков В. Н.</i> Баротермическая модификация фуллеритов C ₆₀ и C ₇₀ в атмосфере аргона	578
<i>Смертин Р. М., Полковников В. Н., Реунов Д. Г., Чхало Н. И.</i> Влияние кремниевых прослоек на структурные и отражательные характеристики Sr/Ve многослойных зеркал.....	579
<i>Татарский Д. А., Жакетов В. Д.</i> Самоподобие в антиферромагнитных сверхрешётках CoCr на основе секвенции Фибоначчи	580
<i>Тюленев П. В., Дуров К. В., Нежданов А. В., Полковников В. Н., Чхало Н. И., Шапошников Р. А.</i> Изучение фазового состава пленок углерода в многослойных структурах NiMo/C и Cr/C методом комбинационного рассеяния света	581
<i>Фещенко Р. М., Митрофанов А. В.</i> Преобразование рентгеновского излучения полимерными трековыми мембранами с полыми биконическими порами	582
<i>Филатова Е. О.</i> Интерфейс-инжиниринг ультратонких многослойных рентгеновских зеркал	583
<i>Франк А. И.</i> Эффект ускорения и принцип эквивалентности.....	584
<i>Хомяков Ю. В., Ракиун Я. В., Чернов В. А., Шацкий А. Ф., Дарьин Ф. А., Дарьин А. В., Раценко С. В.</i> Рентгенооптическая схема станции «РФА-Геология» ЦКП «СКИФ»	585
<i>Чернышев А. К., Михайленко М. С., Пестов А. Е., Артюхов А. И., Оськин И. Д., Торопов М. Н., Малышев И. В., Морозов С. С., Гарахин С. А., Чхало Н. И.</i> Изготовление рентгенооптического элемента в форме сегмента тороида для стенда спектральных измерений на основе лазерно-плазменного источника, 4–50 нм.....	586
<i>Дедкова А. А., Чернышев А. К.</i> Применение методов цифровой обработки изображений для устранения локальных дифракционных артефактов на картах ионно-пучковой обработки рентгенооптических элементов	587
<i>Чертовских А. А., Паульс В.</i> Численное моделирование зеркальной рентгеновской оптики.....	588
<i>Чхало Н. И., Загайнов Н. В., Плешков Р. С., Полковников В. Н., Реунов Д. Г., Смертин Р. М.</i> Изготовление и изучение волноводных структур на основе бериллия для жесткого рентгеновского излучения.....	589