

- [5] Антиленко Б.М., Глебов А.С., Киселева Т.И., Письменный В.А. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 11. С. 682.
- [6] Антиленко Б.М., Глебов А.С., Киселева Т.И., Письменный В.А. // Оптика и спектроскопия. 1988. Т. 64. № 2. С. 373.
- [7] Johnson L.F., Geisic J.E., Van Uittert L.G.// Appl. Phys. Lett. V. 7. N 5. Р. 127.

Поступило в Редакцию  
4 января 1989 г.  
В окончательной редакции  
5 июня 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 16                    26 августа 1989 г.  
05.1

### ПРОЯВЛЕНИЕ СВЕТОИНДУЦИРОВАННОГО РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ В ИОДИДЕ СЕРЕБРА

А.В. Бармасов, Л.К. Кудряшова,  
В.А. Резников, А.Л. Картузянский

Характерной особенностью нитевидной кристаллизации, происходящей в кристаллах  $\text{AgI}$  при их фотооблучении [1], является рост нитей и нитевидных структур вдоль базисной плоскости кристалла. Образованию нитей в отдельных кристаллах предшествует расслаивание кристаллов вдоль базисной плоскости и деформация слоев (рис. 1). По данным рентгеноструктурного анализа исходные кристаллы представляют собой 2Н-политиппную модификацию, в то время как из оптических спектров экситонной люминесценции следует, что они могут содержать примесь и кубической модификации [2]. Действительно, в скрещенных поляризаторах наблюдается чередование разноокрашенных слоев вдоль гексагональной оси кристалла, а также затемненные участки, что может говорить об изменении показателя преломления и образовании  $\gamma\text{-AgI}$ . Эти данные позволяют предположить, что энергия связи между слоями кристаллической решетки изменяется вдоль гексагональной оси, а причиной светоиндированного расслаивания является поляризация решетки на границе между различными структурными модификациями как следствие концентрирования собственных точечных дефектов вдоль границы между слоями.

С другой стороны, поперечный размер нитевидного  $\text{AgI}$ , электрическая активность нитей, а также наблюдаемое в ряде случаев сплошное нитевидное структурирование в объеме кристалла (рис. 2) говорят о доменной природе нитевидных структур.




Рис. 1.




Рис. 2.




Рис. 3.

Возможность образования доменов при изменении структуры кристаллической решетки показана для кристаллов  $Ag_4RbI_5$  [3]. Возможность светоиндуцированного образования единичных доменов показана в работе [4].

Таким образом, правомерно предположить единый механизм светоиндуцированного расслаивания и нитевидного структурирования.

Следуя жидкостному механизму нитевидной кристаллизации [5], необходимо предположить, что в результате облучения кристалла происходит разупорядочение кристаллической решетки вблизи дефектов с образованием жидкостной фазы. Это подтверждается наблюдением размытия кристаллической огранки вплоть до образования частиц сферической формы, цилиндрической формой нитевидного  $AgI$ , образованием на поверхности нити пленки серебра, а также кристаллизацией нитевидного серебра из отдельных точек нитевидных структур (рис. 3). Представленная на рис. 3 тонкая монокристаллическая пленка  $AgI$  образовалась в результате отслоения от кристалла при его облучении.

Полученные данные указывают на то, что в кристаллах  $AgI$  при их облучении происходит образование доменных структур и последующее разупорядочение кристаллической решетки в доменах.

Нитевидные структуры можно рассматривать как каналы в кристалле, которые могут быть заполнены веществом с отличной от окружающего кристалла структурой или иметь полости из-за "выстреливания" нити [6] и растяжения оставшегося вещества как результат смачивания собственной твердой фазой.

Возможность образования жидкостного канала в кристалле подтверждается "нитевидным" прохождением электрического разряда через кристалл, при котором происходит распыление вещества на выходе из канала. Существование пористых каналов в высокопроводящей модификации  $LiIO_3$  показано в работе [7].

Из приведенных данных следует, что образование нитевидных структур и нитевидная кристаллизация из объема кристалла




Рис. 4.

могут представлять собой проявление единого процесса, про-  
исходящего в упорядоченных системах с высокой ионной под-  
вижностью. С целью подтверждения данного предположения была  
изготовлена аморфная пленка  $\text{AgI}$  посредством осаждения ве-  
щества из раствора на аморфную подложку. При облучении этой  
пленки наблюдается „древовидное“ или фрактальное выделение  
серебра (рис. 4), что указывает на равнотенность (в отличие  
от кристалла) направлений диффузии серебра.

#### Список литературы

- [1] Бармасов А.В., Картузянский А.Л., Резников В.А. Деп. ВИНИТИ от 04.11.88. №7088, В-88. 15 с.
  - [2] Машлятина Т.М., Недзвецкая И.В., Недзвецкий Д.С. // Оптика и спектроскопия. 1979. Т. 46. В. 6. С. 614-615.
  - [3] Андреев В.Н., Гофман В.Г., Гурьянов А.А., Чудновский Ф.А. // ФТТ. 1983. № 9. С. 2636-2646.
  - [4] Евсеев Б.С. // ЖТФ. 1988. Т. 58. В. 8. С. 1543-1545.
  - [5] Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара. Наука, 1977. С. 117-118, 170-199.
  - [6] Гегузин Я.Е. Капля. Наука, 1977. С. 117-118.
  - [7] Исаенко Л.И., Канаев И.Ф., Малиновский В.К., Тюриков В.И. // ФТТ. 1988. Т. 30. В. 2. С. 348-356.
- Поступило в Редакцию  
21 декабря 1988 г.  
В окончательной редакции  
21 марта 1989 г.
- Письма в ЖТФ, том 15, вып. 16 26 августа 1989 г.  
01; 03
- ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ**
- А.С. Зильберглейт и Г.В. Скорняков
- Применение изометрических перегородок – удобный метод соз-  
дания многопараметрических систем [1]. Если все компоненты  
многопараметрической системы – идеальные газы, принцип адиаба-  
тической недостижимости выполняется. Но если неподвижная изо-  
термическая перегородка разделяет идеальный газ и паро-жидкост-  
ную систему, ситуация коренным образом меняется.
- Состояние двухфазной системы в области давлений и темпера-  
тур значительно меньших критических с высокой степенью точности  
описывается уравнениями Клапейрона и Клайдерона – Клаузиса,  
причем объемом жидкой фазы в этих условиях можно пренебречь.  
Всем величинам, относящимся к идеальному газу, припишем индекс  
1, а к двухфазной системе – индекс 2. В качестве независимых  
термодинамических переменных примем температуру  $T$  и объемы  
 $V_1$  и  $V_2$ .
- Закон сохранения энергии имеет вид:
- $$\delta Q = \left\{ c_{\mathcal{M}} N_0 - (c_{\mathcal{M}} - c_{V_2}) N_2 + \frac{q}{T} \left( \frac{q}{T} - 1 \right) N_2 + c_{V_1} N_1 \right\} dT + \\ + P_2 \left( \frac{q}{T} + 1 \right) dV_2 + P_1 dV_1, \quad (1)$$